



MAPEI

Dursilac No Rust WB

Vizes bázisú rozsdagátló
fém alapozó beltéri
használatra

SZÍNEZHETŐ

SZAGTALAN

FÉM



ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Rozsdamentes felületkezelés vas és öntöttvas aljzatokra **védelmük és tartósságuk** biztosítására a **Dursilac** vizes bázisú akril uretán zománcfestékkel történő festésük előtt. **Kifejezetten beltéri használatra, szagtalan és nincs károsanyag kibocsátása.**
- **Színezhető alapréteg** új vagy festett vas és öntöttvas aljzatok alapozására a **Dursilac Gloss, Satin** vagy **Matt** zománcfestékek felhordása előtt.
- Beltérben levő vas és öntöttvas elemeken levő **rozsdás területek javítása.**

Jellemző alkalmazások

- Rozsdagátló alapréteg új vagy festett, vas és öntöttvas elemek alapozására és kezelésére beltérben, mint pl. radiátorok, sínek, korlátok, balusztrádok, kapaszkodók.
- Rozsdagátló és tapadásfokozó alapozó új vagy már festett fém elemek festése előtt, mint pl. polcok vagy bútorok, stb.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Dursilac No Rust WB** egy cinkfoszfát alapú, **rozsdagátló, vizes bázisú akril alapozó** nagy korrózióállósággal vas és öntöttvas aljzatok beltéri kezeléséhez.

A **Dursilac No Rust WB** egykomponensű, **szagtalan és színezhető** a **ColorMap®** automata színező rendszerrel: ideális különböző színkombinációk létrehozására vas vagy öntöttvas bútorokra és szerkezetekre.

A **Dursilac No Rust WB** tökéletesen tapad a különböző típusú vas és öntöttvas felületekre, kiegyenlíti a felületet és elfedi a kisebb egyenetlenségeket.

A **Dursilac No Rust WB** védi a fém felületeket a rozsdától és egyenetlensé teszi az aljzatot a végső, **Dursilac** termékcsalád vizes bázisú, akril uretán zománcfestékével történő festés előtt, melyek elérhetők **Gloss, Satin** vagy **Matt** változatban.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Új, festetlen vasfém vagy öntöttvas felületek: teljesen távolítsa el a meglévő rozsdát és oxidált részeket ecsettel vagy csiszolópapírral.

Korábban festett vasfém vagy öntöttvas felületek: gondosan tisztítsa és csiszolja meg az aljzatot a rozsdá és a meglévő laza részek vagy leváló festék eltávolításához.

A termék előkészítése

Hígítsa vízzel legfeljebb max. 15 térfogat% mértékben a **Dursilac No Rust WB**-t, majd keverje össze. Részmenyiségek elkészítéséhez javasoljuk, hogy gondosan keverje fel magában a **Dursilac No Rust WB**-t, mielőtt kiönti az anyagot az eredeti csomagolásból.

A termék bedolgozása

A **Dursilac No Rust WB**-t rövid szűrő hengerrel, ecsettel vagy szórással hordja fel a tökéletesen tiszta, száraz és szilárd felületre. Rozsdás felületek javítása **Dursilac No Rust WB**-vel; hagyja megszáradni és hordjon fel egy egyenetlen réteg terméket a teljes felületre. A felhordási ciklus egy vagy két réteg **Dursilac No Rust WB**-t

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)		
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK		
Állag:	sűrű folyadék	
Szín:	fehér, a ColorMap® automata színezőrendszerrel használatával előállított színek vagy színekártyából	
Sűrűség (EN ISO 2811-1) (g/cm ³):	kb. 1,44	
Szárazanyag tartalom tömegre vonatkoztatva (EN ISO 3251) (%):	kb. 52	
ALKALMAZÁSI ADATOK		
Hígítási arány (% térfogatra, vízzel):	Ecset	5%
	Henger	5-10%
	Szórás	10-15%
Száradási idő (+23°C - 50% R.H.):	Porszárás	2-4 óra
	Érintésre száraz	4-6 óra
	Átfesthető	12 óra
Bedolgozási körülmények (levegő és aljzat):	Hőmérséklet	+5°C-tól +30°C-ig
	Páratartalom	< 80%
Kiadósság (m ² /liter):	8-10 (rétegenként)	
Javasolt száraz filmréteg vastagsága (µm):	µm 30-40 (rétegenként)	
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK		
VOC tartalom a készre kevert termékben (fehér) (Európai Direktíva 2004/42/CE) (g/l):	≤ 80 (BA/i kategória: 140 g/l [2010])	
VOC tartalom a készre kevert termékben (színezett) (Európai Direktíva 2004/42/CE) (g/l):	≤ 100 (BA/i kategória: 140 g/l [2010])	

igényel 12 óra várakozási idővel a rétegek között normál páratartalom és hőmérsékleti körülmények mellett, és minden esetben az előző réteg teljesen száradjon meg. A felület védelmét és dekorálását két réteg kiválasztott színű és megjelenésű (**Gloss, Satin, Matt**) **Dursilac** vizes bázisú akril uretán zománcfestékkel fejezze be.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne hordja fel, ha az aljzat vagy a környezeti +5°C-nál alacsonyabb vagy +30°C-nál magasabb.
- Ne hordja fel, ha a relatív páratartalom 80% felett van.

- Gondosan tartsa be a **Dursilac No Rust WB** száradási idejét, hogy elkerülje a ráncok megjelenését a végső felületi bevonaton.
- Ne használja kültéren.

Tisztítás

Az ecseteket, hengereket és a felhordáshoz használt eszközöket vízzel tisztíthatja meg, mielőtt a **Dursilac No Rust WB** megszárad.

KIADÓSSÁG

A kiadósság nagymértékben függ az aljzat típusától és porozitásától, a felhordáshoz használt szerszám típusától. Normál körülmények között a **Dursilac No Rust WB** fedőképessége 8-10 m²/liter rétegenként.

KISZERELÉS

A Dursilac No Rust WB 0,75 és 2,5 literes műanyag vödrökben kapható

TÁROLÁS

24 hónapig száraz helyen, hőforrástól távol, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmaz, amely letölthető a www.mapei.hu honlapról.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában. A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon. A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.



Dursilac
No Rust WB



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

Az itt közzétett szövegek, fényképek és illusztrációk bármilyen felhasználása tilos, es eljárást von maga után

6630-11-2021 (H)